

917-387	LUC	LSポリパテ	ベース(速乾形)	3.2kg
917-388	LUC	LSポリパテ	ベース(標準形)	3.2kg
917-389	LUC	LSポリパテ	ベース(速乾形)	3.2kg
917-600	LUC	ブラウン硬化剤		0.1kg

乾燥時の収縮が少ないため、鋼板を歪ませにくい低収縮タイプのポリパテ。
ヘラ付け後、直ぐに加熱硬化可能です。ノビが良く、ヘラ付け作業が容易です。

1. 特長

- ①低収縮タイプのポリパテで、パテ付け後即加熱硬化ができます。
- ②ヘラ伸びが良く、ヘラ付け作業が容易で仕上げパテとしても使用できます。
- ③研磨性が良好です。
- ④防錆鋼板、アルミ素材、高張力鋼板にも対応可能です。

2. 塗装の要領

パテベースにLUCブラウン硬化剤を1~3%の割合で計量し、均一に混ぜ合わせてから塗布してください。

* 硬化剤1%配合時は乾燥時間が遅くなるので、硬化剤配合量は2~3%を推奨いたします。

- ①硬化剤比率(重量比) ベース/硬化剤=100/1~3(標準量2%)
- ②硬化剤917-600 LUCブラウン硬化剤 0.1kg
- ③膜厚2mm以内

3. 色

ベース(ホワイト)、LUCブラウン硬化剤(ブラウン)

4. 危険物の表示

ベース...第2類可燃性固体 引火性固体
硬化剤...第5類第2種自己反応性物質 衝撃注意

5. 乾燥時間

乾燥時間	温度	硬化剤	可使時間	研磨可能時間
917-387 速乾形	5℃	3%	6分以内	45分以上
	10℃	2%	6分以内	40分以上
917-388 標準形	10℃	3%	10分以内	35分以上
	20℃	2%	6分以内	25分以内
917-389 遅乾形	20℃	2%	8分以内	35分以上
	30℃	2%	6分以内	25分以上

* 加熱乾燥の場合: 研磨可能時間60℃×5分(セッティングタイム不要)
* 上記は参考値です。諸条件により変動します。

6. 使用上の注意

- ①使用後は容器の蓋を必ず閉めてください。
- ②ベース、硬化剤ともに冷暗所で保管してください。
- ③他の塗料との混合は絶対に行わないでください。
- ④旧塗膜にチョーキング、ワレ、フクレ等が発生しているときは、研ぎ落としてから塗布してください。

【製品取扱上の注意事項】

警告文 火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意 ●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

■下記の注意事項を守ってください。
■詳細な内容については化学物質等安全データシート(MSDS)をご参照ください。
■(予防策) 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
火災が発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

■(対応) 目に入った場合: 直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合: 直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
吸入した場合: 空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
■(保管) 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
■(廃棄) 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
■(施工後の安全) 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

●関西ペイントホームページアドレス <http://www.kansai.co.jp/>

ご用命は

関西ペイント販売株式会社
本社 TEL (03) 5711-8903 FAX (03) 5711-8933
株式会社カンペ共販北海道
本社 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757