

高仕上がり特殊フタル酸樹脂エナメル塗料

アレスネクストII

ツヤや色合いがしっとりした均一の仕上がりになります。

心地良いしとやかな手触り感のある肌になります。

室内外の光が細やかに乱反射します。

作業性

速く、軽く、楽に塗れ、塗膜の締りが良く、
なめらかで、隠ぺい性も良好。

商品体系

体 系		原色・容量	
アレスネクストII 3F	3分ツヤ仕上げ	白・黒・赤さび色・黄土色 ・黄・青・赤・緑	16kg・4kg
アレスネクストII 5F	5分ツヤ仕上げ		

* 白を除く原色のツヤは4分ツヤとなります。

標準塗装仕様（例）

●鉄部の場合

工 程	塗料・処置	塗装回数	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23℃)	塗装方法	希釈率(%)
1 素地調整	あらかじめ工場ですび止め塗装された面の、さび・油脂・汚れなどはサンドペーパーがけなどで除去し、清浄な面とする。					
2 下塗り	ザウルスEXⅡ	1	0.13	4時間以上7日以内	ローラー、ハケ	0~10(塗料用シンナーA)
3 上塗り	アレスネクストⅡ5F又はアレスネクストⅡ3F	2	0.10~0.12	16時間以上7日以内	ローラー、ハケ	5~10(塗料用シンナーA)

(注) 1.各工程間でペーパーがけを行ってください。
2.端部などは一般にスケ易いので先に拾い塗りなどの処理が適切です。

●木部の場合

工 程	塗料・処置	塗装回数	標準所要量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23℃)	塗装方法	希釈率(%)
1 素地調整	汚れ・付着物を除去し、研磨紙P120~240を用いて研磨紙すりを行う。節およびその周辺はセラックニスを用いて節止めを行い、穴埋めの必要があればポリパテなどで穴埋めを行なう。					
2 下塗り	アクアグランドコート	1	0.12~0.14	2時間以上7日以内	ローラー、ハケ	5~10(上水)
3 上塗り	アレスネクストⅡ5F又はアレスネクストⅡ3F	2	0.10~0.12	16時間以上7日以内	ローラー、ハケ	5~10(塗料用シンナーA)

(注) 1.各工程間でペーパーがけを行ってください。
2.端部などは一般にスケ易いので先に拾い塗りなどの処理が適切です。

〈ホルムアルデヒド放散等級〉：F★★★★

使用上の注意事項

- ①開缶後よくかき混ぜて中身を均一にしてから使用してください。
- ②コンクリート・モルタル等のアルカリ質素材には、塗装しないでください。
- ③塗装時ならびに塗装取り扱いは換気を十分に行い火気厳禁にしてください。
- ④塗料用シンナーA以外のシンナーを使用したり、薄めすぎると所定のつや、隠ぺい（かぶり）不良や色分れをおこすことがあるので注意してください。
- ⑤ローラーは、短毛ローラーを使用してください。
- ⑥扉を塗装する場合は、塗り継ぎを作らないように注意してください。
- ⑦暗所に適用された場合、黄変することがあります。
- ⑧濃彩色仕上げの際、雑巾・ウエス等で強くこすると、色落ちや艶変化が起こる場合があります。
- ⑨汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合がありますので、使用塗料の控えは必ずとっておき、同一塗料、同一ロット、同一塗装方法で補修塗装をしてください。

製品取扱い上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。
詳細な内容については安全データシート（SDS）をご参照ください。

■予 防 策

- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具（帽子・保護メガネ・マスク・手袋等）を着用し、身体に付着しないようにすること。
- 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
- 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。
- 火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること
- 火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
- 裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
- 本来の目的以外に使用しないこと。
- 指定材料以外のものとは混合（多液品の混合・希釈等）しないこと。
- 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
- 取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
- 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
- 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

■対 応

- 目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
- 皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
- 吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
- 漏出時や飛散した場合は、砂、布類（ウエス）等で吸い取り、拭き取ること。
- 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

■保 管

- 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
- 直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
- 子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

■廃 棄

- 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。（排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。）

■施 工 後 の 安 全

- 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL (03) 5711-8904 FAX (03) 5711-8934
 北海道 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757
 東 北 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073
 北関東圏 TEL (028) 637-8200 FAX (028) 637-8223
 東 京 TEL (03) 5711-8905 FAX (03) 5711-8935
 中 部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981
 大 阪 TEL (06) 6203-5701 FAX (06) 6203-5603
 中 国 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285
 四 国 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950
 九 州 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

ご用命は