

非トルエン・キシレン塗料

(社) 日本塗料工業会 室内環境対策のVOC  
自主表示ガイドライン～「非トルエン・  
キシレン塗料」～に適合します。

F★★★★

ホルムアルデヒド登録認定商品

脱 塩 素  
(環 境)

カチオン形  
(密 着 力)

シリコン (Si)  
(シロキサン結合)

脱塩素環境改善形シーラー

# エコカチオンシーラー

(略称 エコカチ)

ついに登場。万能内外装向水性シーラー!!

 **ALESICO**

関西ペイント株式会社

## ■エコカチオンシーラーの特長

- ①環境に配慮した脱塩素形・水性塗料です。
- ②カチオンとシリコン(シロキサン結合)により安全な密着性を誇ります。
- ③上塗には弾性塗材、吹付タイル、リシン等多種の塗装を実現しました。

## ■エコカチオンシーラー標準塗装仕様

工程	塗料・処置	希釈率 (%)	塗装回数	標準所要量 <sup>注1)</sup> (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗装間隔 (23℃)	塗装方法
1 下地調整	新設					
	塗替					
2 下塗	エコカチオンシーラー	0 (無希釈)	1~2 <sup>注2)</sup>	0.13 0.17	2時間以上 7日以内	ハケ・ローラー エアレス
3 上塗	下記の適用上塗塗料					

注1) 標準所要量は、被塗物の形状や素材・塗装方法・環境などによって、増減することがあります。

注2) 吸い込みの著しい素材の場合、2回塗りを行ってください。

## ■適用下地・旧塗膜

新設下地：コンクリート、モルタル、PC板(軽量PC板除く)、ALC板など

塗替旧塗膜：弾性系仕上げ材、吹き付けタイル、リシン、アクリルエナメル、ウレタンエナメル、エマルジョン塗料、塩ビエナメルなど

※但し、活膜(付着力が5kg・f/cm<sup>2</sup>以上)であること。

## ■適用上塗塗料

アレスアクアビルド、シリコンテックス、アレススタイルラフ、アレスゴムタイルニューラフ、アレスホルダーGII、アレスホルダーZ、アレスアクアグロス、アレスアクアアタック、ビニデラックス各種等

※ JISA6909 に適合する組み合わせの上塗や上記以外の組み合わせが可能な上塗につきましては、下記の販売部署にお問い合わせください。

## ■特徴比較

項目	エコカチオンシーラー	当社従来品(水性系)	当社従来品(溶剤系)	A社 該当品
作業性	◎	○	△	○
付着性	◎	○	◎	○
臭気	◎	○	△	○

## ■塗料性状

荷姿	色	塗料比重	溶剤比重	加熱残分	劇物表示	労安法上の表示 有害物	使用有機 溶剤種別	消防法による 危険物表示
15kg	乳白色透明	1.03	1.00(上水)	18%	—	—	—	—

## ■施工上・管理上の注意事項

- 材料の保管は、直射日光の受けしない室内で行ってください。
- コンクリート、モルタル面は含水率8%以下、pH10以下になるまで乾燥してください。
- 素地および旧塗膜に均一に浸透するように塗装してください。
- 吸い込みの著しい素材には、2回塗りを行ってください。
- 希釈はしないでください。
- 降雨の予想される日や気温および外気温5℃以下、湿度85%以上の塗装は避けてください。

- また、塗装後24時間は雨水等に曝されないようにご注意ください。
- 強溶剤系エナメル塗料を上塗りに使用することは避けてください。
- 室内塗装の場合は、換気を行ってください。
- カチオン性ですので、一般的な水性塗料と混合するとゲル化するので、絶対に避けてください。
- ハケ・ローラーなど塗装用具の共用も避けてください。
- さげ缶等はプラスチック容器を使用してください。金属類はサビが発生するおそれがあります。

## ■注意事項

- 下記の注意事項を守ってください。  
詳細な内容については化学物質等安全データシート(MSDS)をご参照ください。
- 予防策■
- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
  - 吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業所には局所排気装置を設けること。
  - 皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
  - 本来の目的以外に使用しないこと。
  - 指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
  - 缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
  - 取り扱後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
  - 使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
  - 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
- 対応■
- 目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。

- 皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
  - 吸入した場合：空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
  - 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
  - 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
  - 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
- 保管■
- 指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
  - 直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
  - 子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
- 廃棄■
- 本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
- 施工後の安全■
- 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施工主に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

## 関西ペイント販売株式会社

本社 TEL(03)5711-8904 FAX(03)5711-8934  
 東北販売部 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
 関東販売部 TEL(027)243-0388 FAX(027)243-0398  
 東京販売部 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935  
 中部販売部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
 大阪販売部 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国販売部 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
 四国販売部 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
 九州販売部 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

## 株式会社カンペ共販北海道

本社 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757

ご用命は

●関西ペイントホームページアドレス <http://www.kansai.co.jp/>

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご承知ください。このカタログは再生紙を使用しております。

(09年04月21刷)PPO  
 カタログ No.251