

F★★★★

ホルムアルデヒド登録認定商品

# ラスゴンセーフティ(K)

JIS K-5674:2008 鉛・クロムフリーさび止めペイント1種

作業性抜群!  
厚塗り性抜群!

★厚塗り性に優れ、標準35 $\mu$ mはもちろん、  
2倍の70 $\mu$ mの厚塗りが可能です。

★刷毛・ローラーでの作業性に優れています。

★環境や作業者に極めて優しい塗料です。

JIS K 5674:2008 鉛・クロムフリーさび止めペイント1種 合格品です。

特定化学物質障害予防規則(特化則)の規制対象外品です。(エチルベンゼン1%未満)

ホルムアルデヒド放散等級はF★★★★です。上塗塗料との付着性が良好です。

淡彩色の  
調色対応を  
始めました!

## Color Lineup



赤さび色



グレー(N-7 近似)



ダークグレー(N-5.5 近似)



白

※この見本は印刷ですので、実際の色とは多少異なります。



関西ペイント

# 鉛・クロムフリーさび止めペイント1種

JIS K-5674:2008

## ラスゴンセーフティ(K)

### 適用素材

鉄

### 適用上塗

- ・SDマリンセーフティ
- ・ユニテクト10セーフティ
- ・プラチナイトR
- ・フェロドールF
- ・ニューアクノンNC
- ・エコホルス(F4)II
- ・パワーホルス(F4)1種
- ・セラMレタン など

### 塗付量と膜厚

	平均膜厚		標準塗布量* g/m <sup>2</sup> /回
	Dry(μm)	Wet(μm)	
エアレススプレー	35(70)	75(150)	170(340)
ハケ塗り	35(70)	75(150)	140(280)

※標準塗布量は、個々の条件によって異なります。

※( )内の数字は乾燥膜厚70μmで塗装する場合の数字です。

### 乾燥時間

項目	温度	5℃	20℃	30℃
	乾燥時間	指触	60(90)分	30(60)分
半硬化		4(6)時間	2(4)時間	1(2)時間
標準塗装 間隔*	最短	16(24)時間	8(16)時間	6(8)時間
	最長	6カ月	6カ月	6カ月
可使用時間		—	—	—

※同じ塗料または同系統の塗料を塗り重ねる場合です。

※( )内の数字は乾燥膜厚70μmで塗装した場合の数字です。

### 塗料性状

荷姿	20Kg
色	赤さび色、グレー、ダークグレー、白、淡彩色
塗料密度	1.52(グレー)
溶剤密度	0.80
加熱残分	77%
使用有機溶剤種	第3種
消防区分	可燃性液体類

### 塗膜性能

項目	JIS K-5674	ラスゴンセーフティ(K)
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一樣になること	○
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障がないこと	○
乾燥時間[半硬化乾燥](h)	8時間以内	○
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であること	○
上塗適合性	上塗に支障がないこと	○
耐屈曲性	直径6mmの折り曲げに耐えること	○
付着安定性	はがれを認めないこと	○
耐複合サイクル防食性	36サイクルの試験に耐えること	○
加熱残分(%)	75以上	77
塗膜中の鉛(%)	0.06以下	○
塗膜中のクロム(%)	0.03以下	○
防錆性	24カ月の試験で塗面に錆が無く、塗膜をはがした時、錆の程度が見本品に比べて大きくないこと	○

### 厚塗り時(70μm)の再溶解評価試験

下塗り(錆止め)を厚塗り後、上塗を指でこする。

#### 他社厚膜タイプ 70μm

24時間乾燥・フタル酸上塗



チヂミ易い  
下塗りの乾燥が不十分で  
再溶解し色が戻る

#### ラスゴンセーフティ(K) 70μm

24時間乾燥・フタル酸上塗



チヂミ難い  
下塗りの乾燥が出来て、  
再溶解が無い

### 関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ  
www.kansai.co.jp

本社 TEL(03)5711-8904 FAX(03)5711-8934  
北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757  
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073  
関東東信 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223  
東京 TEL(03)5711-8902 FAX(03)5711-8932

中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981  
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603  
中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285  
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950  
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(16年11月11刷PPO) カタログNo.359

R U S G O N S A F E T Y