

EPシーラー 透明

建築用シーラー

系 統

アクリル樹脂エマルジョン系透明シーラー

製品番号

242-302

適用規格

JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー

特 長

- 1) アルカリシール効果がすぐれています。
- 2) 速乾性です。
- 3) 素地の吸い込み止めが優れています。
- 4) F☆☆☆☆表示製品です。

塗料性状

No.	項 目	内 容
1	荷 姿	15kg
2	混合比	-
3	色	透 明
4	艶	つや有り
5	仕上がり感	平 滑
6	塗料比重	1.03
7	溶剤比重	1.00(上水)
8	加熱残分	21%
9	劇物表示(品名・含有量)	-
10	労安法上の表示有害物	-
11	使用有機溶剤種別	-
12	消防法による危険物区分	非危険物
13	硬化剤の成分による区分	-

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー	エアレス スプレー
希釈率	50~100%	50~100%	50~100%	50~100%
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.07~0.10	0.07~0.10	0.07~0.10	0.07~0.10
希釈剤	上 水			

注) 標準所要量は個々の条件によって異なります。
標準所要量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項目	温度	23℃
乾 燥 時 間	指 触	10分
	半硬化	15分
標準塗装間隔	最短	2時間
	最長	7日
使用時限		-

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート、
石こうボード

主な適用上塗塗料

ビニデラックス各種、アレスアクアグロス、
アレスリシン、
アレスノキテンコート、アレスアクアレタン、
アレスアクアシリコンACII等

使用上の注意事項

- 1) モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分に乾燥させて下さい。
- 2) 吸い込みの激しい素材に対しては、もう一度増し塗りするか、希釈を控えて塗装して下さい。
- 3) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けて下さい。
- 4) ぜい弱な素材(珪カル板など)に対する含浸用としては不適です。(この場合は、浸透形Mシーラーなどの浸透性の良いシーラーを使用して下さい。)
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照ください。