防水形外装薄塗材E

アレスアクアビルド

系　統　水性反応硬化形単層弾性仕上塗材

適用規格　JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 主材

ホルムアルデヒド放散等級　F☆☆☆☆

特　長

1) シーラーレスによる工程短縮が可能です。
2) 防カビ性･防藻性に優れています。
3) 透湿性に優れています。
4) 速乾で耐初期降雨性に優れ、しかも微臭です。
5) 三次元構造で形成した塗膜は強靭で、長期の耐候性に優れています。

塗装条件

塗装方法	多孔質ローラー	中毛ウールローラー			
希釈率	0～2%	10～15%			
標準所要量(kg/㎡/回)	0.80～1.00	0.15～0.30			
希釈剤	上　水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項目＼温度		23℃	
標準塗装間隔	最短	4時間	
	最長	7日	
使用時限		―	

塗料性状

	項目	内容
1	荷姿	16kg
2	混合比	―
3	色	白及び各色
4	つや	つや有り
5	仕上がり感	平滑、さざ波状
6	塗料比重	1.16(白)
7	溶剤比重	1.00(上　水)
8	加熱残分	54%(白)
9	劇物表示(品名･含有量)	―
10	労安法上の表示有害物	―
11	使用有機溶剤種別	―
12	消防法による危険物区分	非危険物
13	硬化剤の成分による区分	―

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

JIS A 6909 適用システム

防水形外装薄塗材E	下塗材:アレスゴムタイルシーラー、エコカチオンシーラー マルチタイルコンクリートプライマーEPO 主　材:本品

主な適用素材

コンクリート、モルタル

主な適用下塗塗料

アレスゴムタイルシーラー、エコカチオンシーラー、エポMシーラー、
アレスホルダーGⅡ

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

1) 新設のセメントモルタルやコンクリート面は含水率8%以下、pH10以下になるまで乾燥させて下さい。
2) 塗り替えの場合、旧塗膜の劣化が著しい時は、サンダー･ワイヤブラシなどで、脆弱な塗膜を完全に除去し、高圧水洗を行なったのち1日乾燥後塗付して下さい。
3) 気温5℃以下、湿度85%RH以上、降雨、降雪、強風の予想される場合は、塗装を中止して下さい。
4) 塗装前には漏水処理、クラック処理を行って下さい。
5) 旧塗膜がスタッコのような場合は、各工程の塗料を十分に塗り込んで下さい。また、弾性スタッコへの塗装は避けて下さい。
6) 旧塗膜付着強度が0.5N/㎟(5kgf/㎠)以上であれば、シーラーは不要ですが、風化し、下地が脆弱している場合には必ずシーラーを塗付して下さい。又、吸い込みの著しい下地や、巣穴の目立つ下地は置換発泡が発生することがありますので必ずシーラーを塗装して下さい。
7) 新設時および、改修工事でセメント系フィラーで行なった場合、低温･高湿度の施工が予想される場合は、(エフロエッセンス、つや引け防止のため)溶剤系シーラーを入れて下さい。
8) 容器を屋外放置すると塗料表面が皮張りする危険があります。屋外放置は厳禁です(または、シート養生して下さい)。
9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、MSDS(化学物質等安全データーシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。