

木材着色剤

ソルコロ2

系 統 油性着色剤

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級

特 長

- 1) 浸透力が優れています。
- 2) 着色力が優れています。
- 3) 作業性が優れています。

塗装条件

塗装方法	は け				
希 釈 率	0~5%				
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.05				
希 釈 剤	塗料用シンナー A				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23	
		標準塗装間隔		
		最 短	4時間	
		最 長	7 日	
使 用 時 限				

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	1L、4L、16L
2 混 合 比	
3 色	標準色
4 つ や	
5 仕 上 ぎ 感	
6 塗 料 比 重	0.86(チーク)
7 溶 剤 比 重	0.83
8 加 熱 残 分	12%(チーク)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	第2種有機溶剤等
12 消 防 法 による 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 による 区 分	

 主な適用素材
木部

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

 主な適用上塗塗料
スパークニス、セルバ61木材用クリアラッカー

使用上の注意事項

- 1) 吸い込みやすい木材の場合は、一度に濃く塗ると色ムラが出やすいので、塗料用シンナーAで希釈してから数回塗り重ねてください。
- 2) 濃い着色を行なう時は、各回十分に乾燥させたのち、塗り重ねてください。
- 3) 薄い着色をするときは塗料用シンナーAで適当に希釈してください。
- 4) 塗料が染み込んだウエスは自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理してください。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データシート)を参照してください。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。