

## カラーズレート屋根塗り替え専用下塗り塗料

## Mシリコンプライマー

系 統 ターベン希釈形二液アクリルシリコン樹脂シーラー

適用規格 ー

ホルムアルデヒド放散等級 ー

## 特 長

- 1) 新生瓦(シングル系を除く)塗り替え専用の下塗り塗料です。
- 2) 浸透性、屋根材の表層強化性が優れています。
- 3) 吸水防止性が優れています。
- 4) 弱溶剤系なので臭気がマイルドで、旧塗膜を侵しません。
- 5) 乾燥が早く、その日に上塗りできます。
- 6) 下塗り塗料であるが、耐候性が優れています。
- 7) 塗装作業性に優れています。

## 塗装条件

|                                 |           |           |              |  |  |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--|
| 塗装方法                            | は け       | ローラー      | エアレス<br>スプレー |  |  |
| 希 釈 率                           | 0%        | 0%        | 0%           |  |  |
| 標準所要量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 | 0.20~0.35    |  |  |
| 希 釈 剤                           | ー         |           |              |  |  |

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 塗装間隔

|         |     |      |       |
|---------|-----|------|-------|
| 項 目     |     | 温 度  |       |
|         |     | 23℃  | 5~10℃ |
| 標準塗装間隔  | 最 短 | 4 時間 | 8 時間  |
|         | 最 長 | 7 日  | 7 日   |
| 使 用 時 限 |     | 8 時間 | 8 時間  |

## 塗料性状

| 項 目                         | 内 容  |
|-----------------------------|--|
| 1 荷 姿                       | 12kgセット<br>ベース: 10.5kg<br>硬化剤: 1.5kg         |
| 2 混 合 比                     | ベース / 硬化剤 = 7 / 1                            |
| 3 色                         | 透 明  |
| 4 つ や                       | ー  |
| 5 仕 上 ぎ 感                   | 平 滑  |
| 6 塗 料 比 重                   | 0.85   |
| 7 溶 剤 比 重                   | 0.80   |
| 8 加 熱 残 分                   | 20%  |
| 9 劇 物 表 示<br>(品名・含有量)       | ー  |
| 10 労 安 法 上 の<br>表 示 有 害 物   | ベース: キシレン<br>エチルベンゼン<br>硬化剤: ー               |
| 11 有 機 則 / 特 化 則            | ベース: 第3種有機溶剤等<br>硬化剤: 第3種有機溶剤等               |
| 12 消 防 法 に よ る<br>危 険 物 区 分 | ベース: 第4類 第2石油類(非水溶性)<br>硬化剤: 第4類 第2石油類(非水溶性) |
| 13 硬 化 剤 の 成 分<br>に よ る 区 分 | イソシアネート                                      |

## 主な適用素材

新生瓦(シングル系は除く)

## 主な適用下塗り塗料

## 主な適用中塗り塗料

## 主な適用上塗り塗料

ヤネMシリコン、スーパーシリコンルーフ、アクアヤネシリコン

## 使用上の注意事項

- 1) 新生瓦屋根が雨、露、霜などで濡れている場合は、十分乾燥させてから塗装して下さい。未乾燥で塗装するとフクレ、ワレ、ハガレの原因になります。
- 2) 降雨の予想される日の塗装および、冬期、外気温の低い時の塗装は避けて下さい。
- 3) 塗装時および塗装後、または未乾燥時の時に雨や夜露にあたりと白化することがあります。
- 4) 所定の混合比(ベース/硬化剤=7/1)で十分攪拌して使用下さい。また混合した塗料は、その日のうちに使用して下さい。
- 5) 刷毛・ローラーなどの塗装用具は、ラッカーシンナーで洗浄して下さい。
- 6) 粘土系瓦への塗装は避けて下さい。
- 7) 金属部は、専用の下塗り塗料を使用下さい。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。