

3・5 テープぎわのハガレ

現象と原因

〔現象〕 ●2トーンカラーやストライプを入れ、マスキングを取った時、そのテープに塗膜が引張られ境目目がハガれる。

〔原因〕 ●塗膜の乾燥不足・旧塗膜のサンディング不足等による付着性不良。



起きる要因

塗装作業

- 旧塗膜のサンディング不足
- 塗膜が薄い
- テープはがし時間が遅い
- 脱脂不足



材料・使用誤り

- シンナーの蒸発が速い
- シンナーの溶解力が弱い
- テープの選定誤り
(クレープテープなど)



対策と処置

〔対策〕 ●塗装面(特に新車焼付塗膜)をペーパーで研ぎ(モールぎわなど研ぎにくい箇所はブラシと研磨剤を用いる)、脱脂を完全にしてから塗装する。

●テープはがしは指触乾燥後すみやかに、はがす時は塗面と平行又はやや外向きにゆっくりとはがす。

〔処置〕 ●ハガれた塗面の段付きを研ぎ落とし、再塗装する。