

SUウレタンプラサフ2エコ

製品コード：478-760 SUウレタンプラサフ2エコベース 4kg
478-761 SUウレタンプラサフ2エコ硬化剤 0.4kg

〈この塗料はPRTR対象外です。トルエン・キシレンを含みません〉

1. 特 長

- ①乾燥が速く、研磨作業性が良好です。 空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。
- ②劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。

2. 適用素材

自動車用鋼板(防錆鋼板)

3. 色 調

ライトグレー ※PG80・2K、ハイブリッドエコの原色を混合し、色付けが可能(10%まで)

4. 塗装の要領

①調 合(シンナーは、PGシンナー、PG2Kシンナー、PGハイブリッドシンナー、PGエコシンナー、PGエコHSシンナーが使用出来ます)
〈プラサフ仕様〉ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40 I.H.S粘度 11~20S/20℃
〈スプレーパテ仕様〉ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10

②塗装条件

スプレー：2~3回塗り〈プラサフ仕様/スプレーパテ仕様〉 膜厚：20~40/50~100μm

ガン口径：1.5mmφ、エア圧力 0.15~0.25MPa(1.5~2.5kg/cm²)

5. 危険物の表示

ベース:第4類第2石油類 危険等級Ⅲ 第2種有機溶剤等 硬化剤:第4類第1石油類 危険等級Ⅱ 第2種有機溶剤等

6. 可使時間、乾燥時間

温 度		10℃	20℃	30℃	60℃
可使時間	プラサフ仕様	4時間	3時間	2時間	—
	スプレーパテ仕様	3時間	2時間	1時間	—
指触時間		10分	5分	3分	—
研ぎ可能時間		4時間	2時間	1時間	30分
上塗り可能時間		5時間	3時間	2時間	30分

※上記の表は、参考値です。諸条件で変動しますのでご注意ください。
※強制乾燥の際には、必ず10分程度のセッティングタイムを取ってください。
※硬化剤を配合後、良く攪拌しすぐに塗装してください。

7. 適海上塗り

ウレタン系塗料(レタンPG80・2K、ハイブリッドエコ)

8. プラスチックバンパー要領(硬化剤は、エコリヤールHXプラスチック硬化剤、またはプラスチック用マルチ硬化剤を使用してください)

①調 合 ベース/プラスチック硬化剤/シンナー=100/20/20~40 ※PP素材への塗装前には必ずKARプラスチックプライマーを塗装してください。

②乾燥時間 60℃40分

9. 塗装上の注意

- ①研磨後の脱脂は、シリコンオフを使用してください。
ラッカーシンナー、ウレタンシンナーでは、乾燥条件により溶解することがあります。
- ②旧塗膜にチョーキング・ワレ・フクレなどが発生している時は、研ぎ落としてから塗装してください。
- ③高温多湿時に厚塗りすると発泡することがあるので、一時に厚塗りしないでください。

【製品取扱上の注意事項】

警告文 火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意 ●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

■下記の注意事項を守ってください。
■詳細な内容については化学物質等安全データシート(MSDS)をご参照ください。
■《予防策》取り扱いは作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気、スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器などを使用すること。
裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

■《対 応》目に入った場合:直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。
皮膚に付着した場合:直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
吸入した場合:空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
■《保 管》指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。
直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。
子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
■《廃 棄》本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
■《施工後の安全》本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでベンチ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933 中部販売部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
北海道販売部 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757 大阪販売部 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603
東北販売部 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073 中国販売部 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
北関東信越販売部 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223 四国販売部 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
東京販売部 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933 九州販売部 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

ご用命は