



F★★★★

ホルムアルデヒド登録認定商品

気品ある仕上がり、重厚感がプラスされました。

高品位合成樹脂調合ペイント

SDホルス
リッチ

SD FORCE RICH

HIGH TOUCH!

高品位シリーズ

関西ペイント株式会社

SDホルス

リッチ

SD FORCE RICH

高品位塗料

ホルスリッチは、
高い隠ぺい性と
厚塗り性、仕上り肌を
実現しました。

隠ぺい力

厚塗り性
光沢保持性

仕上り肌

品名・容量

SDホルスリッチ白・18kg

製品コード

121-101

使用上の注意事項

1. 使用前に均一にかきまぜてから使用してください。
 2. 一度開缶したものは皮張りしやすいので、表面にシンナー張りをしてフタをしておく、いくぶんか長持ちします。万一皮張りした場合は、(金網60~80メッシュ)でろ過してください。
 3. SDホルスリッチには、他の塗料を混入しないようにしてください。乾燥性・トマリ・ツヤ(光沢保持性)が悪くなったり、調色性が悪くなる場合があります。
 4. コンクリート・モルタル・スレートなどのアルカリ性素材に塗装しないようにしてください。
 5. JIS K 5516合成樹脂調合ペイント1種合格品です。
 6. この塗料は暗所、高温多湿および特殊な化学薬品(アルカリ質)の環境下では黄変する場合があります。
 7. 廃棄
本品の付いた布類や本品のかす、及び使用済み容器を廃棄するときは関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路・河川・下水及び土壤等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと)
 8. 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
- 詳細な内容は、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

塗装仕様

鉄部

工程	塗料の配合と処置	塗装間隔 (23℃)	塗付量 (kg/m ² /回)
1 素地調整	劣化している塗膜はケレン工具で除去する。さびは電動工具やサンドペーパーなどを用いて除去し、被塗装面を清掃する。素地露出部は工程2の下塗りを用いて補修塗りを行なう。		
2 下塗り (1~2回)	ザウルス EX 塗料用シンナーA	100 0~15 16時間以上	0.13~0.17
3 上塗り (2回)	SDホルスリッチ指定色 塗料用シンナーA	100 0~5 16時間以上	0.12~0.15

注) 下塗りには、その他のさび止塗料(たとえば、スーパーザウルス、超速乾ラスゴンセーフティ、JISさび止各種など)も使用することができます。

木部

工程	塗料の配合と処置	塗装間隔 (23℃)	塗付量 (kg/m ² /回)
1 素地調整	シミ・ヨゴレなどを入念に除去して清掃な面にし、サンドペーパーP180~P240で素地を平滑にする。		
2 下塗り (1回)	ホルス下塗 白(F4) 塗料用シンナーA	100 5~20 16時間以上	0.12~0.15
3 上塗り (2回)	SDホルスリッチ指定色 塗料用シンナーA	100 0~5 16時間以上	0.10~0.13

関西ペイント販売株式会社

本社 TEL (03) 5711-8904 FAX (03) 5711-8934
 東北販売部 TEL (022) 287-2721 FAX (022) 288-7073
 北関東・信越販売部 TEL (027) 243-0388 FAX (027) 243-0398
 東京販売部 TEL (03) 5711-8905 FAX (03) 5711-8935
 中部販売部 TEL (052) 262-0921 FAX (052) 262-0981
 大阪販売部 TEL (06) 6337-0761 FAX (06) 6330-2751
 中国販売部 TEL (082) 262-7101 FAX (082) 264-3285

株式会社カンペ共販北海道

本社 TEL (0133) 64-2424 FAX (0133) 64-5757

株式会社カンペ共販四国

本社 TEL (0877) 24-5484 FAX (0877) 24-4950

株式会社カンペ共販九州

本社 TEL (092) 411-9901 FAX (092) 441-3339

ご用命は