

特殊アクリル樹脂系トタン板用塗料

ACルーフペイントリッチ

系 統 アクリル樹脂系ルーフ用塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

特 長

- 1) 常備色が多彩です。
- 2) 結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。
- 3) 耐候性・光沢保持性が格段に優れています。
- 4) はけ塗り作業が良好です。
- 5) ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。

塗装条件

塗装方法	は け ローラー	エアレス スプレー			
希 積 率	5~15%	10~20%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.14			
希 積 剤	塗料用シンナーA				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短		2 時間	
	最 長		7 日	
使 用 時 限			—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	14L
2 混 合 比	—
3 色	標準色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.01(ナイスブルー色)
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	55%(ナイスブルー色)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン メタノール
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

カラートタン、トタン

主な適用下塗塗料

ルーフエポプライマー、ザウルスEX II、エスコ、スーパーザウルス

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 使用前に十分攪拌して使用して下さい。
- 2) さびた部分は、ワイヤブラシ、サンドペーパーなどでさびを完全に除去してルーフエポプライマーで補修して下さい。
- 3) ゴミ、ホコリ、砂、油などは、塗装する前に水洗やシンナー拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にして下さい。
- 4) 塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
- 5) ACルーフペイントは、特殊アクリル樹脂を用いていますので、他の塗料との混合はしないで下さい。
- 6) 希釈は必ず塗料用シンナーAで行ない、ルーフペイントうすめ液やボイル油などは使用しないで下さい。
- 7) 塗色により塗料比重が異なりますのでSDSなどでご確認下さい。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。