

防水形仕上塗材下塗材

アレスゴムタイルシーラー

系 統 塩化ゴム系シーラー

 適用規格 JIS A 6909 防水形複層塗材E 下塗材
 JIS A 6909 防水形外装薄塗材E 下塗材

ホルムアルデヒド放散等級 F

特 長

- 1) 弾性仕上塗材のシーラーです。
- 2) 耐アルカリ性が優れています。
- 3) 旧塗膜との付着が良好です。
- 4) 速乾性です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー	エアレス スプレー	
希 釈 率	0%	0%	0%	0%	
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.15	0.15	0.18	0.18	
希 釈 剤					

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目	温 度		23	
	最 短	最 長		
標準塗装間隔	最 短	最 長	2 時間	
	最 短	最 長	7 日	
使 用 時 限				

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	
3 色	透 明
4 つ や	つや有り
5 仕 上 げ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	0.91
7 溶 剤 比 重	0.87
8 加 熱 残 分	10%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	第2種有機溶剤等
12 消 防 法 による 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 による 区 分	

JIS A 6909 適用システム

防水形複層塗材E	下塗材:本品 主 材:アレス弾性ホルダー防水形、透湿ファンデラフ、 アレスゴムタイルニューラフ 上塗材:アレス水性弾性アクリル、アレス水性弾性ウレタン、 アレス水性弾性シリコン、アレスアクアセラシリコン
防水形外装薄塗材E	下塗材:本品 主 材:アレスアクアビルド、シリコンテックス、 シリコンテックスデコ

主な適用素材

コンクリート、モルタル、ALC板(軽量気泡コンクリート)

主な適用下塗塗料

主な適用上塗塗料

 シリコンテックス、アレスゴムウォール、
 アレスアクアビルド、アレスホルダーG、アレスホルダーZ、
 ドリームコート、アレスパワーウォール

使用上の注意事項

- 1) コンクリート、モルタル面は含水率8%以下、pH10以下になるまで乾燥させて下さい。
- 2) 気温5℃以下、多湿時(85%RH以上)の塗装は避けて下さい。
- 3) 素地および旧塗膜に均一に浸透するように塗装して下さい。
- 4) 吸い込みの著しい素材には、2回塗りを行なって下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。