

低汚染形セラミック変性アクリル樹脂塗料

アレスセラアクリル

系 統 セラミック変性アクリル樹脂つや有り塗料

適用規格 JIS A 6909 複層塗材E 上塗材

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 汚れ防止効果に優れます。
- 2) 速乾性です。
- 3) ローラー・スプレー塗りが可能で、トマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。
- 4) 耐水性・耐アルカリ性が優れています。
- 5) 耐候性が良好です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	30~40%	30~40%	80~100%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.15	0.15	0.17		
希 積 剤	アレス外用シンナーA				

 注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗料性状 ※上記JIS規格は、つや有りのみに適用されます。

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg, 15kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.12(白)
7 溶 剤 比 重	0.87
8 加 熱 残 分	50%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	トルエン キシレン エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	特別有機溶剤等(特化則適用)
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第1石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃
標準塗装間隔	最 短	1時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

JIS A 6909 適用システム

複層塗材E	下塗材:エコカチオンシーラー、 マルチタイルコンクリートプライマー-EPO 主 材:アレススタイルラフ 上塗材:本品

主な適用素材

モルタル、コンクリート

主な適用下塗塗料

アレススタイルラフ、マルチタイルコンクリートプライマー-EPO 等

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 新設のコンクリート、モルタルの場合は、pH10以下、含水率8%以下になるまで十分乾燥して下さい。
- 2) 湿度が高い場合、一度に厚塗りするとブラッシングすることがあります。
- 3) 塗装時、塗料の取り扱い時は換気を行ない、火気厳禁として下さい。
- 4) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。