

床用塗料

カンペフロアー 100

系 統 水系1液形アクリル樹脂塗料

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。
- コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。
- 耐候性、耐水性に優れています。一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。
- 旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。
- 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。
- 無鉛タイプです。
- F☆☆☆☆製品です。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	
2 混 合 比	—
3 色	標準色
4 つ や	あり
5 仕 上 が り 感	平滑
6 塗 料 比 重	1.10
7 溶 剤 比 重	1.00 (上水)
8 加 熱 残 分	50% (淡彩色)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	0~5%	0~5%			
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.12			
希 積 剤	上 水				

 注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃
標準塗装間隔	最 短		3時間
	最 長		7日
使 用 時 限			—

主な適用素材

 一般床面(コンクリート・アスファルト)
工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等
*) 駐車場や重量運搬の多い工場や倉庫のような

主な適用下塗塗料

カンペフロアー100シーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 開缶後よくかきまぜて中身を均一にしてから使用して下さい。
- 天候不順、高湿度(85%RH以上)、夜露等の影響で乾燥不良となることがあります。冬期や雨天が予想される場合には特に注意してください。
- 5℃以下床面に塗装すると、塗料の造膜不良となり塗膜割れが発生します。
- 新設もないアスファルトにはタールの揮発成分が残存しており、塗装を行なうと塗膜へ悪影響(塗膜の割れ剥離)が発生することがあります。水洗にてアスファルトからの油分が浮き出てこないことを事前に確認してください。
- アスファルト打設後は少なくとも4週間以上(20℃)、冬季の場合は少なくとも8週間以上乾燥日数をおいてから塗装を行なってください。
- アスファルトの転圧が不十分な場合は、塗膜の収縮により反り返りが起きることがあります。十分な転圧がされているか事前に点検してください。
- モルタル・コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10未満になるまで十分乾燥させて下さい。特に水分が多い場合は塗装を避けてください。
- 素地や旧塗膜の種類によっては付着が悪い場合がありますので、試験塗装で付着性を確認して下さい。
- フェロコン・カラコンのような強化コンクリートには付着しません。
- 塗装用具等の洗浄は作業終了後すぐに水を用いて十分に行ってください。
- 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- その他、塗料の取扱についての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(製品安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。