

## 合成樹脂調合ペイント

## パワーホルス(F4) 5分つや

系 統 弱溶剤可溶型機能複合高耐候性ウレタンアルキド樹脂塗料

## 塗装条件

## 適用規格

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	0~10%		
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.14	0.14	0.20		
希 積 剤	塗料用シンナーA				

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

## 特 長

- 1) 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。
- 2) トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。
- 3) 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。
- 4) 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。
- 5) 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。
- 6) F☆☆☆☆表示製品です。
- 7) 内・外部に幅広く適用できます。

 注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	5℃
標準塗装間隔	最 短	4 時間	8 時間
	最 長	7 日	7 日
使 用 時 限		—	—

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	白および各色
4 つ や	5分つや
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.24(白)
7 溶 剤 比 重	0.81
8 加 熱 残 分	65%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン メタノール エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

## 主な適用素材

木、鉄

## 主な適用下塗塗料

 本品は上下兼用ですが下記の下塗を併用できます。  
 (アクアグラウンドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEX II、  
 スーパーザウルスII等)

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

## 使用上の注意事項

- 1) ラスゴンセーフティ(K)、ラスゴンセーフティ(K) 超速乾の上に塗装する場合は、  
 エアレススプレー塗装はできません。  
 また、ラスゴンセーフティの厚膜仕様(70μm)の上にハケ・ローラー塗装する  
 場合は、48時間以上の塗装間隔で塗装して下さい。
- 2) 希釈シンナーには、必ず塗料用シンナーAを使用して下さい。
- 3) 塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
- 4) コンクリート、モルタル、スレートなどのアルカリ性素材には塗装できません。
- 5) 暗所に適用された場合、白・淡彩は黄変することがあります。
- 6) 速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。  
 5℃:72時間以上 23℃:48時間以上
- 7) 塗料が染み込んだウエス等は自然発火の恐れがあります。使用したウエスは  
 必ず焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。
- 8) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 9) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS  
 (安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

 ※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめ  
 ご了承ください。