

ポリウレタン樹脂系中塗塗料

レタンサーフェーサーホワイト

系 統 2液形ポリウレタン樹脂系中塗塗料

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F

特 長

- 1) 上塗塗料の吹き込みを抑制します。
- 2) 耐水性・耐薬品性に優れています。

塗装条件

塗装方法	は け	スプレー	エアレス スプレー		
希 釈 率	0~5%	20~30%	10~20%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.12	0.15	0.15		
希 釈 剤	レタン下地用シンナー				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23	
標準塗装間隔	最 短	16 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		5 時間	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4.8kgセット ベース: 4kg 硬化剤: 0.8kg
2 混 合 比	ベース / 硬化剤 = 5 / 1
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 げ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.82
7 溶 剤 比 重	0.84
8 加 熱 残 分	57%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	ベース: キシレン メチルイソブチルケトン 酢酸エチル エチルベンゼン 硬化剤: トルエン 酢酸エチル 酢酸ブチル
11 使 用 有 機 溶 剤 種 別	ベース: 第2種有機溶剤等 硬化剤: 第2種有機溶剤等
12 消 防 法 による 危 険 物 区 分	ベース: 第4類 第1石油類(非水溶性) 硬化剤: 第4類 第1石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 による 区 分	イソシアネート

 主な適用素材
鉄

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

 主な適用上塗塗料
フタル酸樹脂エナメル、アクリルラッカー、ポリウレタンエナメル

使用上の注意事項

- 1) 素地が結露するような条件下では使用しないで下さい。
- 2) 夏期の高温時にはポットライフが短くなります。
- 3) 一度に厚く塗ると発泡することがあります。
- 4) シンナーは専用シンナーを用いて下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。