

スタジオ専用塗料

カンペSW20

系 統 アクリル樹脂エマルジョン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 今までになかった高白色度塗料です。
- 2) 完全つや消しで底つやがありません。
- 3) ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの美しい均一な塗面が得られます。
- 4) 塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてフレにくい特性をもっています。
- 5) 臭気がマイルドです。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	スプレー		
希 積 率	5~10%	5~10%	5~15%		
標準所要量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.17		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間		
	最 長	7 日		
使 用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	20kg
2 混 合 比	—
3 色	白
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.46
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	55%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地

主な適用下塗塗料

EPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 上塗塗装時に水を入れすぎるとカブリが悪くなり、乾燥時間もおそくなることがありますので、規定量以内希釈で使用して下さい。
- 2) 塗り重ねる場合は、前の塗料が完全に乾燥してから塗装して下さい。乾燥が不十分な上に塗り重ねると、塗膜がフレたり、乾燥不良を生じることがあります。
- 3) 開缶後よくかきまぜて、中味を均一にしてから使用して下さい。
- 4) 高性能な塗膜を形成させるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 5) モルタルやコンクリートなどのアルカリ質素材(特に新設時)は水分8%以下、pH10以下になるまで、十分乾燥させて下さい。
- 6) 高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 7) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。