

平成26年8月18日
関西ペイント株式会社
関西ペイント販売株式会社

弱溶剤系2液エポキシ樹脂シーラー『浸透形Mシーラー』発売！

関西ペイント株式会社（本社：大阪市、石野博社長）は、このたび弱溶剤系2液エポキシ樹脂シーラー「浸透形Mシーラー」を開発し、関西ペイント販売株式会社（本社：東京都、毛利訓士社長）を通じて、全国に販売を開始することになりましたのでお知らせいたします。

昨今の公共・民間の塗装工事において溶剤規制が求められる中で、「浸透形Mシーラー」は比較的臭気のマイルドな溶剤を使用した弱溶剤系塗料であり、「ちぢみ」や「はがれ」が発生しにくい上に塗装時の作業環境、周囲環境への配慮、大気汚染物質の低減につなげております。

本品は、外装材・内装材・窯業系屋根材等の幅広い部位に適応できるオールマイティシーラーです。特殊浸透補強成分の配合等により脆弱な素材に深く浸透して固化を強化する技術を確立したことにより、素材との密着性が強固になり、従来の強溶剤系と同等以上の素材強化を実現しました。

関西ペイント販売(株)は、内外壁面・窯業系屋根面の新築・塗り替えの提案アイテムとして「浸透形Mシーラー」の拡販につとめてまいります。

<適用下地>

モルタル、コンクリート、ALC板、PC板、GRC板、押し出し成形板、ケイカル板、
窯業系サイディングボード、窯業屋根等

<適用上塗り>

水性上塗り、弱溶剤上塗り塗料全般

<適用規格>

反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー（JASS 18-M20）適合品

<品名 容量>

	容量
・ベース : 浸透形Mシーラー 主剤	12kg
・硬化剤 : 浸透形Mシーラー 硬化剤	3kg

<価格>

・浸透形Mシーラー 16,800円/15kgセット

<発売時期>

平成26年8月から

以上

本件に関する問い合わせ先： 関西ペイント販売株式会社
建築塗料販売本部 営業部 杉山 真一
TEL : 03-5711-8904 FAX : 03-5711-8934

ターペン系2液形エポキシ樹脂シーラー

浸透形 Mシーラー

反応形合成樹脂シーラーおよび
弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー

(JASS 18 M-201) 適合品

幅広い上塗り適性、速乾性

弱溶剤系上塗り塗料(セラMレタンなど)、
水性上塗り塗料(アレスアクアグロスなど)の幅広い上塗り適性があり、
約4時間(23℃)の短いインターバルで上塗り塗装ができます。

高い浸透性

下地に対して浸透性が高く、
素材の表面強化性に優れます。

幅広い素材適性

モルタル、コンクリート、ALC板、PC板、GRC板、押し出し成形板、
ケイカル板、塗薬系サイディングボード、塗薬屋根等幅広く対応可能です。

ターペン系

ターペン系なので臭気がマイルドで、
「ちぢみ」や「はがれ」が発生しにくく。

ターペン系2液形エポキシ樹脂シーラー 浸透形Mシーラー

反応形成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形成樹脂シーラー
(JASS 18 M-201) 適合品



特長

ターペン系

臭気がマイルドで、「ちぢみ」や「はがれ」が発生しにくい。

幅広い素材適性


外装材、内装材、窯業屋根等の幅広い素材に適応。

幅広い上塗り適性、速乾性

弱溶剤系上塗り塗料、水性上塗り塗料の幅広い上塗り適性があり、約4時間(23℃)の短いインターバルで上塗り塗装ができます。

高い浸透性

特殊浸透補強成分の「含浸性」と「固化性」により素材の表面強化を実現。



標準塗装仕様

工程	塗料名・処置	希釈率(%)	塗装回数	標準所要量*1 (kg/m ² /回)	標準塗装間隔(23℃)	塗装方法
1	新設	エポキシ・レイタンス・ゴミ・汚れなどは、ワイヤーブラシ・サンドペーパー・ウエスを使用して除去し、乾燥した清浄な面にしてください。(Ph10以下、含水率8%以下とする。) コンクリートブロックやALCのような吸い込みの著しい素材の場合、フィラーなどの下地調整が必要です。				
	塗替	劣化塗膜をケレン工具(皮スキ・ケレン棒等)で完全に除去し、ホコリ・汚れ・チョーキング粉を高圧水洗で除去する。 旧塗膜中の活膜部はサンドペーパーで目粗ししてください。				
2	下塗	0 (無希釈)	1~2*2	0.14 0.18	4時間以上7日以内	ハケ・ローラー エアレス
3	上塗	下記の上塗り可能塗料				

*1 所要量は、被塗物の形状や、素材・塗装方法・環境などによって増減することがあります。 *2 劣化した吸い込みの著しい素材の場合、2回塗りを行ってください。

*3 旧塗膜の状態が良好で、吸い込みの少ない場合は必要以上に塗り込まないで下さい。ハジキ等の原因となります。

*4 乾燥過程で水(降雨など)の影響を受けると白化することがあります。この場合は軽く表面を研磨するなどの処理をしてください。

適用下地・旧塗膜

適用下地：モルタル、コンクリート、ALC板、PC板、GRC板、押し出し成形板、ケイカル板、窯業系サイディングボード、窯業屋根等

適用旧塗膜：リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗料、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ビニール樹脂塗料、エマルジョン塗料等

※但し、活膜(付着力が0.5N/mm²以上)であること。
※各種シーリング材の上に直接塗装しないでください。
※上塗りにアレスレタンなどの強溶剤系塗料を塗装する場合は、マルチタイルコンクリートプライマー-EPOを使用してください。

上塗り可能塗料

水性系：アレスアクアグロス、アレスアクアアタック、アレスアクアシリコンACII、シリコンテックス、ビニデラックス各種、アクアヤネフツ、アクアヤネシリコンなど

弱溶剤系：セラMレタン、セラMシリコンII、ムキフツ、コスモマイルドシリコンII、ヤネMシリコン、スーパーシリコンルーフペイントなど

施工上の注意事項

◎本注意事項及びご使用になる上塗りのリーフレットに記載の注意事項を必ずご確認ください。施工を行ってください。

①塗装を行う前には、高圧洗浄機等を用い、劣化した旧塗膜や表面の化粧層、汚れを念入りに除去してください。その後、水分がなくなるまで1~2日程度、十分に乾燥してください。(特に重なり部に水分がなくなるまで乾燥させてください。)

②濡れている場合は十分乾燥させてから塗装してください。乾燥が不十分で塗装するとフクレ、ハガレ、ワレなどの原因になります。

③規定の混合比でベースと硬化剤を混合し、攪拌機などを用いて内容物が均一になるように十分に攪拌してから使用してください。

④硬化剤を混合後、8時間(30℃)、10時間(20℃)、16時間(10℃)を過ぎた場合は使用しないでください。

⑤降雨の予想される日および外気温の低い時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けてください。

⑥反応硬化系なので、塗装機器の放置は避けて下さい。使用後はラッカーシンナーで十分に洗浄してください。

⑦塗料が皮膚に付着すると、カブレを起こすことがあるので、皮膚に付かないように取り扱ってください。

⑧換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。

⑨その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質等安全データシート)を参照してください。

ご使用上の注意事項

■ 下記の注意事項を守ってください。 ■ 詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

予 防 策

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。

吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。

皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。

火気を避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。

本来の目的以外に使用しないこと。指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。

使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。

本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。

対 応

目に入った場合：直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。

皮膚に付着した場合：直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診

保 管

指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。

子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。

火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。

廃 棄

本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)

施工後の安全

本品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立ち看板などでペンキ塗り立てであることを表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー・体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本 社 TEL(03)5711-8904 FAX(03)5711-8934
北海道販売部 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東北販売部 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東販売部 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223
東京販売部 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935

中部販売部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大阪販売部 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5803
中国販売部 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四国販売部 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九州販売部 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

ご用命は

※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご了承ください。

(14年08月01日PPO) カタログNo.740