

アクリル樹脂エマルション系着色シーラー

JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー

JIS A 6909 外装薄塗材E 下塗材

EPシーラー 白

荷姿 15kg

アルカリシール性に優れ、速乾性で素地の吸い込み止めに優れる水性シーラーです。

特長

- 1 アルカリシール効果が優れています。
- 2 速乾性です。
- 3 素地の吸い込み止めが優れています。
- 4 上塗りのトマリの向上にも効果的です。
- 5 F★★★★表示製品です。

EP
SEALER

主な適用素材

コンクリート・モルタル・スレート・石こうボード

適用仕上

アレスリシン、ビニデラックス各種、アレスノキテンコート、アレスアクアグロス、アレスアクアレタン、アレスアクアシロンACII等

塗装条件

塗装方法	希釈率 (重量%)	標準所要量 (kg/m ² /回)	希釈剤
ハケ	50~100	0.09~0.12	上水
ローラー			
スプレー			
エアレススプレー			

*標準所要量は、個々の条件によって異なります。*標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗料性状

項目	内容
荷姿	15kg
混合比	—
色	白
艶	無し
仕上り感	平滑
塗料比重	1.20
溶剤比重	1.00(上水)
加熱残分	46%
劇物表示(品名・含有量)	—
労安法上の表示有害物	—
使用有機溶剤種別	—
消防法による危険物区分	非危険物
硬化剤の成分による区分	—

ホルムアルデヒド放散等級

日本建築仕上材工業会登録	
ホルムアルデヒド [®] 放散等級区分表示	F☆☆☆☆

施工上の注意事項

- ①素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケツ科学社製CH-2)、または5%以下(ケツ科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)の条件で塗装してください。
- ②吸い込みの激しい素材に対しては、もう一度塗りするか、希釈を控えて塗装してください。
- ③低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けてください。
- ④ぜい弱な素材(珪カル板など)に対する含浸用としては不適です。(この場合は、浸透形Mシーラーなどの浸透性の良いシーラーを使用してください。)
- ⑤シーリング面への塗装は極力避けてください。汚染や粘着、ワレの原因となります。やむをえず塗装する場合には、ノンブリードタイプのシーリング材を用いることとし、「シーブラ」または「マルチタイルコンクリートプライマーEPO」をバインダーとして挟むことで不具合を軽減することができます。

ご使用上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

取り扱い作業中・乾燥中ともに換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようにすること。
吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用すること。
火気避けること。静電気放電に対する予防処置を講ずること。
火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないこと。
缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
目に入った場合:直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。

皮膚に付着した場合:直ちに拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
吸入した場合:直ちに医師の診察を受けること。
飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いること。
指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施主様に対して安全性に十分に注意を払うように指導してください。
例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでペンキ塗り立てである旨を表示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接することのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935
中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

*製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。

(21年10月21日PPO) カタログNo.643