

塗装仕様書

塗装略号：DP1 塗装仕様：耐候性塗料塗り

素材：亜鉛めっき鋼面

部位：屋外

素地ごしらえ：B種 等級：1級

規格：JIS K 5659

セラテクトF (A) 上塗

工程	規格番号	塗料その他	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (20℃)	
素地ごしらえ		汚れ、付着物はスクレーパー、ワイヤブラシ等で除去する。 油類は、溶剤ぶきで除去する。			
1 下塗り	JASS 18 M-109	エポマリンGX テクトEPシンナー	100 0~10	0.14	16時間以上 10日以内
2 研磨紙ずり		研磨紙P120~220			
3 中塗り	JIS K 5659 中塗り塗料	セラテクトF中塗 テクト中塗シンナー	100 0~10	0.14	16時間以上 10日以内
4 上塗り	JIS K 5659 上塗り塗料 1級	セラテクトF (A) テクト上塗シンナー	100 0~20	0.10	—

(注) 1. 工程4まで工場で行う場合は、工程2は省略する。

2. JASS 18 M-109は、日本建築学会材料規格である。

「塗付け量」と「所要量」について

「塗付け量」は、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の付着質量のことです。

「所要量」とは、被塗装面単位面積あたりの塗装材料（希釈する前）の使用質量のことです。

「所要量」は塗料のロス等を含みますので、「塗付け量」よりも多くなります。

※ 塗付量は被塗物の形状や塗装条件などによって増減することがあります。