

水性濡れ色防止形
 打放しコンクリート用仕上げ塗材

アクアプリズムF 3分つや

系 統 特殊水性ふっ素樹脂系クリヤー

適用規格 ー

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 耐候性が非常に優れています。
- 2) 低汚染性を有します。
- 3) 乾燥性に優れています。
- 4) 水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなど塗装作業性に優れています。
- 5) 防かび・防藻性に効果があります。
- 6) 1液形です。
- 7) F☆☆☆☆です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0～5%	0～5%	0～10%		
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.10～0.13	0.10～0.13	0.13～0.17		
希 積 剤	上 水				

 注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
		最 短	2 時間	
標準塗装間隔	最 長		7 日	
	使 用 時 限		ー	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	ー
3 色	乳白色透明
4 つ や	3分つや
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.09
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	42%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	ー
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	メタノール
11 有 機 則 / 特 化 則	ー
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	ー

 主な適用素材
 打放しコンクリート

 主な適用下塗塗料
 アクアプリズムリバルサー、アクアプリズム下塗(S)

 主な適用中塗塗料
 アクアプリズム

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 中塗には、アクアプリズムを使用して下さい。
- 2) 開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
- 3) 気温5℃以下・湿度85%以上、降雨・降雪・結露・強風が予想されるときは、使用を避けて下さい。
- 4) 高温(40℃以上)及び低温(0℃以下)での保管は避けて下さい。
- 5) 容器の温度が過度に上昇すると塗料が固化することがあるため長時間の直射日光は避けてください。
- 6) 塗装用具等の洗浄の際、水で落ちにくい場合(乾燥塗膜など)はラッカーシンナーを使用して下さい。
- 7) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
- 8) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。