

打ち放しコンクリート用塗料  
 アクアプリズムシステム

## アクアプリズム下塗(S)

系 統 特殊シラン系撥水材(浸透性吸水防止材)

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

## 特 長

- 1) 高濃度シラン成分がコンクリートに深く浸透し、科学的に結合して撥水層を形成します。
- 2) 呼吸性を保持します。
- 3) 塗装感が残りません。
- 4) エフロ防止効果があります。
- 5) 凍害を防止します。
- 6) 内外装に幅広く適用できます。

## 塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	0%	0%			
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.14	0.14			
希 積 剤	—				

 注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
 標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	16 時間	
	最 長	7 日	
使 用 時 限		—	

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	14kg
2 混 合 比	—
3 色	透 明
4 つ や	—
5 仕 上 ぎ 感	—
6 塗 料 比 重	0.84
7 溶 剤 比 重	0.84
8 加 熱 残 分	7%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	特別有機溶剤等(特化則適用)
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

 主な適用素材  
 打放しコンクリート

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

 主な適用上塗塗料  
 アクアプリズム(全つや、3分つや、カラークリヤー)

## 使用上の注意事項

- 1) Pコン部や、吸い込みの多い箇所などは、先行塗装を施して下さい。
- 2) 塗装後24時間は降雨に当たらない様にして下さい。
- 3) 低温時(5℃以下)、多湿時(85%以上)での塗装は避けて下さい。
- 4) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させてください。
- 5) 塗料粘度が低いので無希釈で塗装して下さい。
- 6) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(化学物質等安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。