

外装薄塗材E

アレスローラーリシン

系 統 アクリルエマルション樹脂系砂壁状塗材

適用規格 JIS A 6909 外装薄塗材E 主材

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 旧塗膜リシン面の塗り替え専用です。
- 2) 耐候性・耐水性に優れています。
- 3) 適度の通気性があるため、素材からの水分排出が可能であり、コンクリート、モルタル・各種ボードの他ALCにも使用できます。
- 4) 内外装に幅広く適用できます。

塗装条件

塗装方法	ローラー (1回目)	ローラー (2回目)			
希 積 率	3~5%	3~5%			
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.5~0.7	0.5~0.7			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	23kg
2 混 合 比	—
3 色	白および各色
4 つ や	無
5 仕 上 が り 感	砂壁状
6 塗 料 比 重	1.47
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	63%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	2 時間	
	最 長	—	
使用時限		—	

JIS A 6909 適用システム

外装薄塗材E	下塗材:EPシーラー白 主 材:本品

主な適用素材

コンクリート、モルタル。ALC板、リシン面(旧塗膜)

主な適用下塗塗料

EPシーラー白、(エコカチオンシーラー)、エポMシーラー

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けて下さい。
- 2) 降雨・降雪・結露の予想される時は、塗装を避けて下さい。
- 3) コンクリートなどのアルカリ質素材面の塗装は水分8%以下、pH10以下になるまで乾燥させて下さい。
- 4) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。