

## 窯業系屋根材塗り替え専用塗料

## アクアヤネシリコン

系 統 アクリルシリコンエマルション塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 —

## 特 長

- 1) 窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)などの塗り替え専用塗料です。
- 2) はけ・ローラー・エアレス塗りが可能で、光沢の良い均一な塗面が得られます。
- 3) 一液の水系塗料で、溶剤中毒、火災の危険がありません。
- 4) 耐水性、耐アルカリ性に優れ、強靱な塗膜を形成します。
- 5) 防カビ、防藻性があります。

## 塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	10~20%		
標準所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.20~0.25	0.20~0.25	0.20~0.25		
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

## 塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
		標準塗装間隔		
	最 短	2 時間		
	最 長	—		
使 用 時 限		—		

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg
2 混 合 比	—
3 色	標準色
4 つ や	つや有り
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.05(ネオブラック)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	50%(ネオブラック)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

## 主な適用素材

新生瓦

## 主な適用下塗塗料

 エポMシーラー、Mシリコンプライマー、  
ヤネ強化プライマーEPO、アレスクールプライマー

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

## 使用上の注意事項

- 1) 下地調整は、必ず高圧水洗かブラシを用いた水洗を実施し、付着物や劣化塗膜を十分除去して下さい。
- 2) カラーズレート屋根の表面が雨・露・霜などで濡れているときは十分乾燥させて下さい。未乾燥で塗装すると、フクレ・ハガレ・ワレなどの原因になりますので注意して下さい。
- 3) 降雨時の予想される日の塗装および、外気温が5℃以下の塗装は避けて下さい。塗装時および塗装後、相対湿度85%以上の場合はつや引けを起こしますので十分注意して下さい。
- 4) 塗装後、瓦の重なり部分が塗料でつまった場合には、漏水の原因になるので皮スキなどで縁切りをして下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。