

## 特殊アクリル樹脂塗料

## アレスセラマイルド

系 統 特殊アクリル樹脂系つや消し塗料

適用規格 JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

## 特 長

- 1) きめ細かい仕上がり肌が得られます。
- 2) 防カビ性、防藻性に優れます。
- 3) ヤニ、シミ、アク止め効果があります。
- 4) 低臭気で作業性に優れます。
- 5) シーラーレスで1日2回塗りができます。
- 6) 防火材料認定品 (JASS18の仕様に準拠します)
  - NM-8585 (塗料塗装/不燃材料)
  - QM-9816 (塗料塗装/準不燃材料)
  - RM-9364 (塗料塗装/難燃材料)
- 7) F☆☆☆☆表示製品です。

## 塗装条件

塗装方法	は け	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	0~10%	0~10%	0~10%		
標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	0.13	0.13	0.15		
希 積 剤	塗料用シンナーA				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
 (2) 標準塗付け量は、(1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。  
 (2) 標準塗付け量は、0.11 (kg/m<sup>2</sup>/回) です。

## 塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
		標準塗装間隔		
	最 短	2 時間		
	最 長	7 日		
使 用 時 限		—		

## 塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 げ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.35(白)
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	65%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	キシレン エチルベンゼン
11 有 機 則 / 特 化 則	第3種有機溶剤等
12 消 防 法 による 危 険 物 区 分	第4類 第2石油類(非水溶性)
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

## 主な適用素材

モルタル、コンクリート

## 主な適用下塗塗料

## 主な適用中塗塗料

## 主な適用上塗塗料

## 使用上の注意事項

- 1) 取り扱い時は、換気を行ない、火気厳禁として下さい。皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り水洗いして下さい。
- 2) アレスセラマイルドグロスの上に直接塗装しないで下さい。ワレる場合があります。素材や旧塗膜の種類によっては下塗りが必要な場合があります。カタログを参照して下さい。
- 3) 本品で2回塗りする際は同色または共色で使用して下さい。異なる色で塗り重ねる場合は色のにじむ場合があります。
- 4) 換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 5) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS (安全データシート) を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。