

水性多彩模様塗料

水性ゾラコートIN

系 統 特殊アクリルシリコン樹脂エマルジョン塗料

適用規格 —

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。
- 2) 防黴性に優れています。
- 3) 内装専用塗料です。

塗装条件

塗装方法	圧送式 スプレー				
希 積 率	0~5				
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.19~0.23				
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	16時間	
	最 長	7日	
使 用 時 限		—	

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	15kg、3.5kg
2 混 合 比	—
3 色	多彩
4 つ や	3分つや
5 仕 上 ぎ 感	凸凹状
6 塗 料 比 重	1.07(AZI-201)
7 溶 剤 比 重	1.00(上水)
8 加 熱 残 分	35%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非危険物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、石膏ボード、木部、内部鉄面、合板類

主な適用下塗塗料

EPシーラー白、ザウルスEX II、セラマイルド、ストップシーラー、エボMシーラーなど

主な適用中塗塗料

水性ゾラコートINバインダー

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) 開缶後は、棒または柄杓で上下を入れ替えるように軽く混ぜて下さい。オートマゼールなどの機械による攪拌は模様粒子が破壊されますので避けて下さい。
- 2) 既調合品のため、希釈せずにそのまま使用してください。
- 3) 湿度の高い場合、地下室など高湿度が予想される箇所での
- 4) 施工は、換気を行い塗装前後にておいても除湿してください。(タレ、乾燥不良、ワレ、ハガレ等の原因になります。)
- 5) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があるため、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 6) 高温(40℃以上)および低温(5℃以下)での保管は避けて下さい。
- 7) 中塗は必ず上塗とセットの指定色を使用してください。
- 8) 施工にあたっては、必ず施工要領書を参照してください。
- 9) ゾラコートガンでは仕上げる事が出来ません。
- 10) 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 11) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照してください。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。