

アクリル樹脂エマルジョンペイント

水性ゾラコートIN バインダー

系 統 特殊アクリル樹脂系エマルジョンペイント

適用規格

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 1) 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生など取り扱いが容易です。
- 2) 乾燥性に優れます。
- 3) ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
- 4) 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
- 5) 内装専用塗料です。

塗装条件

塗装方法	は け	ローラー			
希 積 率	5～15%	5～15%			
標準所要量 (kg/㎡/回)	0.10～0.13	0.10～0.13			
希 積 剤	上 水				

注) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗装間隔

項 目		温 度	23℃	
		標準塗装間隔	最 短	2 時間
			最 長	7 日
使 用 時 限		—		

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg、15kg
2 混 合 比	—
3 色	白および各色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 ぎ 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.45(白)
7 溶 剤 比 重	1.00(上 水)
8 加 熱 残 分	56%
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

主な適用素材

コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類

主な適用下塗塗料

EPシーラー白、ザウルスEX II、セラマイルド、ストップシーラー、エボMシーラーなど

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

水性ゾラコートIN

使用上の注意事項

- 1) 開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
- 2) 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があり、5℃以下での使用は避けて下さい。
- 3) モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 4) 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 5) 高温(40℃以上)、および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
- 6) 換気の良い場所での取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- 7) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

※本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。